

■ 化粧板耐汚染性

項目	試験方法	汚染材料	
耐汚染性	・化粧板表面に各汚染材料滴下し、 24時間放置後外観を観察。 ・拭き取り方法は水拭き。 ・拭き取れない場合は中性洗剤拭き ・更に拭き取れない場合はアルコール拭き。 判定基準 ◎：変化なし ○：軽微な艶変化や残色 △：艶変化や残色 ×：著しい艶変化や残色	ウスターソース	◎ 黒マジック ◎
		醤油	◎ 赤クレヨン ◎
		マヨネーズ	◎ マジックリン ◎
		トマトケチャップ	◎ キッチンハイター ◎
		サラダ油	◎ 液体ワイドハイター ◎
		タバスコ	◎ ジフ ◎
		カレー	◎ 5%酢酸水溶液 ◎
		口紅	◎ 1%炭酸ナトリウム水溶液 ◎
		ヘアトニック	◎ ラッカーシンナー 軽微な艶変化○
		毛染め液	残色△
		除光液	軽微なシミ○