

## ■ 化粧板表面物性

物 性	試験項目	試験方法	Décor フネン クリーンカラー 3mm	Décor フネン クリーンカラー 6mm
密着性	基盤目セロテープ剥離	4mm×4mm 25マスでの残存数	25/25	25/25
耐水性	冷水浸漬	常温水中 300時間	異常なし	異常なし
	温水浸漬	70℃温水中2時間後3時間乾燥	異常なし	異常なし
耐擦傷性	引掻き硬度	ダイヤ針 100g荷重 傷の深さ	10μm	15μm
	耐摩耗	軟質摩耗輪 1kg荷重 摩耗値	200以上	200以上
硬度	鉛筆硬度	塗膜を傷つけない鉛筆硬度	2H	2H
耐熱性	耐 熱	90℃25日間乾燥	異常なし	異常なし
撥油性	撥 油	食用油の撥油状態と拭き取りやすさ	◎	◎
	撥油性能持続性	100g荷重で1000回カラ拭き後の食用油の撥油状態と拭き取りやすさ	◎	◎
耐金属汚れ性	金属汚れ	100円硬貨で擦る	異常なし	異常なし