

| 項目        |                   | 製品名                   |                        |                        |
|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|           |                   | Décorフネン<br>クリーンタフ 80 | Décorフネン<br>クリーンタフ 100 | Décorフネン<br>クリーンタフ 160 |
| 基盤名称      |                   | 0.8 比重<br>ケイ酸カルシウム板   | 1.0 比重<br>ケイ酸カルシウム板    | 1.6 比重<br>繊維強化セメント板    |
| かさ密度      | g/cm <sup>3</sup> | 0.6 ~ 0.9 未満          | 0.9 以上 ~ 1.2           | 1.5 ~ 1.8              |
| 曲げ強さ (タテ) | N/mm <sup>2</sup> | 10.0 以上               | 13.0 以上                | 21.0 以上                |
| 曲げ強さ (ヨコ) | N/mm <sup>2</sup> | (縦の 60%程度)            | (縦の 60%程度)             | 11.0 以上                |
| 熱伝導率      | W/mk              | 0.18 以下               | 0.24 以下                | データなし※ <sup>1</sup>    |
| 吸水時寸法変化率  | %                 | 0.15 以下               | 0.15 以下                | 0.35 以下                |

【試験方法】 JIS A 5430 に準ずる。

※<sup>1</sup> Décorフネンクリーンタフ 160 の熱伝導率は JIS の試験項目外です。