

項目		製品名	
		Décor フネン クリーンタフ	一般塗装ケイカル板
酸塩基類	5% 塩酸	◎	◎
	5% 硝酸	◎	◎
	5% 酢酸	◎	◎
	5% 水酸化ナトリウム	○	○
有機溶剤	メチルエチルケトン	○	○
	アセトン	○	○
	白灯油	◎	◎
	トルエン	○	○
消毒液	35% ホルマリン	◎	◎
	1% 塩化ベンザルコニウム	◎	◎
	70% エタノール	◎	◎
	70% イソプロピルアルコール	○	○
	3% 過酸化水素水	◎	◎
	0.5% 次亜塩素酸ナトリウム	◎	◎
	アルキルジアミノエチルグリシン	◎	◎
	0.02% グルコン酸クロルヘキシジン	◎	◎
3% フェノール	○	○	

凡例：◎：変化なし ○：軽微な変化 ▲：変化、変質 ×：著しい変化

【試験方法】各種材料を化粧表面に滴下し、24時間後に水→エタノール→シナーで拭き取る。